

Ausschreibungstext

Sonnenschutzglas
ISOLAR®
Solarlux®



Spezifische Produkteigenschaften

Mehrscheibenisoliertes Glas mit hoch selektiv und emissionsarmer Sonnenschutzbeschichtung für hohen Eintrag an natürlichem Sonnenlicht unter maximaler Reduzierung des Energieeintrags.

Mehrscheibenisoliertes Glas nach EN 1279

Solarlux® gold // 29.28

Isolierglasbau (von außen nach innen):

Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke) 6: mm
Beschichtung: sunbelt gold 29/28
Beschichtung Pos.: 2
Scheibenzwischenraum 16 mm
Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke) 4 mm

Isolierglasdicke gesamt: ca. 26 mm
(bzw. Gesamtdicke aus Nenndicken zzgl. Scheibenzwischenraum)

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

Technische Werte nach EN410/EN673:

Folgende technische Werte sind mindestens mit anzugeben (senkrechter Einbau):

Bezeichnung
Wärmedurchgangskoeffizient (Ug): 1.2 W/(m²K) gem. EN 673
Lichttransmission: 29% gem. EN 410
Lichtreflexion außen: 36% gem. EN 410
Energiedurchlassgrad (g-Wert): 28% gem. EN 410
Schalldämmmaß $R_{w,p}$: 36 db gem EN ISO 717-1
Farbwiedergabeindex Transm. (Ra): 92 gem. EN 410

Aus anderen Glasdicken bzw. Glastype resultierende abweichende technische Werte sind dem Auftragnehmer mitzuteilen.

Menge:

Einheit: Qm

Nov-20